



WWW.HARDESIGNSELECTION.CA  
INFO@HARDESIGNSELECTION.CA

**HARD** HD-C-650  
*Design*

**Scellant à**

## **Béton décoratif PERMANENT**

Revêtement de surface décoratif permanent et pénétrant, offrant densité, résistance hors du commun aux bactéries, à l'humidité tout en demeurant facile d'entretien.

Utilisation suggérée sur : comptoir, item décoratif, mur, plancher (trafic léger à moyen).

Système approuvé par l'Agence Canadienne d'inspection des aliments.\*

Applicable en une ou plusieurs couches selon le fini désiré.

Offre une excellente adhérence.

**Lustre final selon votre besoin :**

- Mat
- Lustré

Base époxyde à 3 composantes, **sans COV**, permettant une application intérieure sans odeur néfaste.

**Mélange :**

-Bien remuer les produits avant utilisation-

-10 parties de "A"

-2 parties de "B"

-5 parties de "C"

Étape 1 : mélanger la partie "A" avec la partie "B "

Étape 2 : incorporer la partie "C" et remuer vigoureusement 1 minute

Temps de gel : a 25'C +/- 50 minutes

Durcissement : +/- 16 heures a 20'C minimum

Cure complète : 7 jours

Nettoyage des outils avec Acétone

Couverture pour mélange de :

"A" 100 ml / "B" 20 ml / "C" 50 ml

Total : 170 ml = 50 a 125 pieds/carrés selon le type d'application

\*\*\*pour une application de type : **fini mat** : utilisé la moitié de cette quantité, pour éviter une perte de produit, du au temps d'application plus long\*\*\*

Système approuvé par l'Agence Canadienne d'inspection des aliments\*

\*en utilisant uniquement la partie "A" et "C"

**Application :**

**Sur une surface propre et sèche, polie ou non**

**Fini mat :**

La réussite du fini mat dépend de l'application, une couche pénétrante très mince, uniquement, est nécessaire.

Appliquer à l'aide d'un chiffon en micro fibre, imbiber un

coin puis étendre le plus possible la quantité sur la surface. Plus le produit est étendu plus il sera facile à essuyer par la suite. Le produit peut aussi être essuyé tout au long de l'application afin de faciliter l'essuyage final. Prendre soin de bien remplir les micropores du béton poli pour éviter qu'il y ait des surfaces non protégées.

Procéder à l'essuyage final, utiliser un chiffon en microfibre neuf et de bonne qualité. Commencer à essuyer la surface jusqu'à ce que le chiffon glisse "facilement" sur la surface \*La réussite du fini mat dépend de cette étape \* Quelques essais afin de maîtriser la technique sont suggérés.

Note : il est suggéré d'être 2 pour une application sur une grande surface.

**Fini lustré :**

Appliquer au pinceau, rouleau, fusil ou couler sur la pièce.

Appliquer le produit en couche mince ou épaisse selon le résultat désirer, si la surface est verticale une couche mince est suggérer, une ou plusieurs couches peuvent être appliquées (sablage léger entre les couches).

**Note :**

Il est suggéré de faire plusieurs mélanges si la surface est grande pour éviter le gel du produit durant l'application

**GARANTIE**

Le produit conservera ses propriétés de protection permanente lorsqu'il est appliqué selon nos recommandations

Tant qu'il n'est pas enlevé par abrasion, usure ou est endommagé.

Un fini écaillant, dé laminant ou tachant résultera soit : d'une mauvaise application, d'une surface contaminé avant application ou après l'application ( par une section non-scellée ) Selon Hardsign inc. (9208-7170 que inc.) le produit respecte les qualités mentionnées en début de manuel, le produit a été testé soigneusement en laboratoire afin d'offrir une solution efficace et durable en produit de scellement de surface.

L'acquéreur ainsi que l'utilisateur acceptent que :

Hardsign inc. ( 9208-7170 que inc.) ne peut être tenu responsable de quelque façon que ce soit pour les dommages ou inconviénients reliés a l'utilisation de son produit.